

Hartmetall-Gesellschaft Postfach 70 02 38 D-70572 Stuttgart



## Produktspezifikation / *Product Specification*

Werkzeugnis nach / *Record of Material Testing according to* EN 10 204 / DIN 50 049 -2.2

| Sorte / <i>Grade</i>   | <b>G55</b>                |                                     |
|--|---------------------------|-------------------------------------|
|  | Werte / <i>Value</i>      | Bereich / <i>Range</i>              |
| ISO 7627<br>Chemische Zusammensetzung<br><i>Chemical Composition</i> |                           |                                     |
| WC*  | 76,00 %                   | ± 0,5                               |
| Co   | 24,00 %                   | ± 0,5                               |
| ISO 3369<br>Dichte / <i>Density</i>                                  | 13,20 g/cm <sup>3</sup>   | ± 0,1                               |
| ISO 3738<br>Härte / <i>Hardness</i>                                  | 83,0 HRA                  | ± 0,2                               |
| ISO 3327<br>T.R.S.   | 2700 N/mm <sup>2</sup>    | ± 300                               |
| -<br>Schlagfestigkeit / <i>Impact Strength</i>                       | 0,9 Kgf-m/cm <sup>2</sup> | ± 0,05                              |
| -<br>Therm. Ausdehnung / <i>Therm. Expansion</i>                     | 6,8 10 <sup>-6</sup> /K   | ± 0,3                               |
| ISO 4499<br>Granulometrie / <i>Granulometry</i>                      | 3-6 µm                    | ± 0,2                               |
| ISO 4505<br>Porosität / <i>Porosity</i>                              | A02                       | (A00-A02)<br>(B00-B02)<br>(C00-C02) |

Frei von Eta-Phase und freiem Kohlenstoff / *Keine Eta-Phase and no free Carbon*

\* einschließlich Fremdcarbide / *Including other Carbides <1%*

Ausgabe / *Version* : 2023